

- Техническая характеристика -

EMMEVIL KS-213/2C-EPI

Общие характеристики

Emmevil KS-213/2C - EPI – водная дисперсия для требовательного склеивания. **EMMEVIL KS-213/2C-EPI** следует использовать с 12-15% ОТВЕРДИТЕЛЯ 1102. Полученные соединения, имеют отличную устойчивость к влажности.

Область применения

Emmevil KS-213/2C - EPI + отвердитель 1102, подходит для твердых пород дерева (склейка экзотических - смолистых - лиственных пород) и с влажностью выше 12%. Идеально подходит для сборки наружных изделий, фермы, небольших балок, сборных домов, мебели на открытом воздухе, навигации.

Характеристики

- Основа:	поливинилацетатная дисперсия
- Вид:	белая жидкость
- Вязкость по Брукфильду, 6/20 об./мин при 20 °С:	12.000 ± 2.000 мПас
- ТМФ (минимальная температура работы):	3 - 5 °С
- Цвет отвердителя 1102:	темно-коричневый

Условия использования

- Клеевая смесь:	EMMEVIL KS-213:	р.р. 100 %
	ОТВЕРДИТЕЛЬ 1102:	р.р. 12-15 %
- Жизнеспособность при 20 °С:	40 - 50 мин. – максимум	
- Температура материалов и окружающей среды:	18 - 20 °С	
- Влажность древесины:	8 - 12 %	
- Расход клея:	80 - 160 г/м ²	
- Открытое время при 20 °С:	При 80 г/м ² :	2 - 3 мин
	При 160 г/м ² :	3 - 6 мин
- Давление:	2 - 10 кг/м ²	
- Минимальное время прессования 20 °С:	30 мин.	

Полезные советы при использовании

Emmevil KS-213 следует использовать с отвердителем 1102. Тщательно перемешать 100 частей **Emmevil KS-213** с 12-15 частями веса Отвердителя 1102, до получения однородного светло-бежевого цвета. (Жизнеспособность = 40-50 мин / максимум) Нанесите двухкомпонентный клей при помощи клеем-распределителем, ручным валиком, кистью, шпателем. Количество клея, открытое время и необходимое открытое время зависит от условий работы, таких как характер материалов, температура, влажность. Сопротивление клеевого соединения к воде достигается через 7 дней (при 20 °С) с момента присоединения материалов. На новых материалах, перед использованием, производите тест на совместимость. Очистка: очистить машины и инструменты при помощи воды, до того, как клей начинает сохнуть.

ИП Голубцов Б.Е. Официальный Дистрибьютор **Emmebi International S.p.A. Italy**

Адрес: г. Ростов-на-Дону, РО, Мясниковский район, 1-ый км а/д Ростов-Новошахтинск, строение 3/14

Телефон/факс: (863) 223-23-30, тел.: (863) 223-23-40, 223-23-50; e-mail: ammodis2000@gmail.com

Хранение

Хранить в плотно закрытой таре. Избегать замерзания (+5, + 30 °С)

Упаковка

ЕММЕВИЛ KS-213: 1000 кг, 25 кг

Отвердитель 1102: 60 кг, 3 кг.

Информация по безопасности

Перед использованием этого продукта, запросите его инструкции по технике безопасности.

Все технические данные в этой характеристике являются результатом тщательных экспериментов в лабораториях ЕММЕВИ, в специальных условиях, чем подтверждает свое качество. Но в связи с различными факторами окружающей среды, которые могут повлиять на эксперименты, данные не могут быть гарантированы.

ИП Голубцов Б.Е. Официальный Дистрибьютор Emmebi International S.p.A. Italy

Адрес: г. Ростов-на-Дону, РО, Мясниковский район, 1-ый км а/д Ростов-Новошахтинск, строение 3/14

Телефон/факс: (863) 223-23-30, тел.: (863) 223-23-40, 223-23-50; **e-mail:** ammodis2000@gmail.com

