

- Техническая характеристика -

ЕPIPARK 2С

Общие характеристики

ЕPIPARK 2С - представляет собой эпоксидно-полиуретановый клей на основе двух компонентов для приклеивания паркет, резины, ПВХ, линолеума непосредственно на керамические покрытия, бетон и т.д.

Область применения.

Подготовка поверхности:

- Перед нанесением материала поверхности должны быть очищены от пыли и свободным от веществ, таких как жир, масло, парафин, или краски, они не совместимы с эпоксидными смолами.

- Подготовка клея:

- Поместите отвердитель (В-компонент) в смолу (А-компонент) и тщательно перемешайте, чтобы гомогенизировать их (произвести полное соединение 2 -ух компонентов).

Соблюдайте исходные пропорции этих двух компонентов.

- Смешивание должно выполняться, если это возможно, с медленным механическим миксером (250 - 500 оборотов в минуту). чтобы избежать перегрева.

- Распределите клей только на полу с помощью шпателя, затем нанесите на приклеиваемую поверхность и убедитесь, что клей смачивает поверхности.

Оборудование, может быть очищено растворителем или спиртом.

Характеристики

- Цвет:

светло-коричневый или темно

- Соотношение компонентов смеси:

Компонент А: 9,4кг., компонент В: 0,6 кг.

- Кол-во нанесения клея:

800 - 1000 г/м² в зависимости от условий пола

- (Жизнеспособность) после смешивания при 20 °С:

около 40 -50 мин.

- Открытое время: при 20 °С:

около 60 -70 мин.

- Время схватывания: при 20 °С:

около 2 - 3 часа

- Полная установка: при 20 °С:

около 8 дней

- ТМФ (минимальная температура работы):

+10 °С

(Эти данные зависят от влажности и температуры в окружающей среде)

МЕСТО ХРАНЕНИЯ

Если он хранится в прохладном и сухом месте, в оригинальной упаковке, то будет оставаться стабильным в течение 12 месяцев.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием этого продукта, пожалуйста, запросите его инструкции по технике безопасности.

УПАКОВКА

ЕPIPARK 2С: 9,4 кг. - INDURITORE PER ЕPIPARK 2С: 0,6 кг.

Все технические данные, являются результатом тщательных экспериментов в наших лабораториях, при помощи специальных процедур и таким образом, они являются надежными. Но, из-за большого числа природных и действующих факторов, которые могут повлиять на продукт.

Данные эксперименты не могут быть гарантированы.

Официальный Дистрибьютор **Emmebi International S.p.A. Italy**

Адрес: г. Ростов-на-Дону, РО, Мясниковский район, 1-ый км а/д Ростов-Новошахтинск, строение 3/14

Телефон/факс: (863) 223-23-30, тел.: (863) 223-23-40, 223-23-50; e-mail: golubtsov@lack.ru