

## - Техническая характеристика -

# KLEBOFIX 325 TP

### Общие характеристики

**Klebofix 325 TP** - представляет собой синтетический контактный клей для использования путем распыления, подходит для склеивания в обивочной промышленности.

Он характеризуется быстрым временем схватывания, небольшой эманацией растворителей, хорошей термостойкостью, хорошей распылительной применимостью и хорошим начальное сцепление. Клеевая пленка остается эластичной. В некоторых случаях он может быть распылен только на одну из двух поверхностей.

### Область применение

**Klebofix 325 TP** – используется, для склейки гибких обивок друг на друга, на дерево и его побочных продуктов. Для мягкой мебели, различной промышленности и gobеленов.

### Характеристики

- Основа:	термопластичные синтетические смолы в органических растворителях
- Вид:	низковязкая жидкость
- Сухой остаток:	прибл. 50%
- Открытое время:	
при одностороннем нанесении:	3 – 6 мин.
при двухстороннем нанесении:	8 – 10 мин
- Вязкость по Брукфильду G 2/20 мин 20 °C:	300 ± 100 мПас

### Условия применения

- Время работы при 20 °C и 65% влажности:	10 - 30 мин
- Температура окружающей среды и материалов:	18 - 20 °C
- Влажность древесины:	8 - 12%
- Расход клея для распыления:	
на 1 сторону:	200 – 250 гр/м <sup>2</sup>
на 2 стороны:	100 - 150 гр/м <sup>2</sup>
- Давление распыления (сопло 1,5 – 2,5 мм):	3 - 6 бар

### Полезные советы для использования

Поверхности, которые необходимо склеить между собой должны быть тщательно очищены от пыли и других веществ, таких как жир, масло, парафин и т.д.

Наносить клей, предпочтительно, на обе склеиваемые поверхности, при этом количество клея должно соответствовать условиям работы, поверхности склеиваются обычным способом.

Поверхности с нанесенным клеем необходимо соединить между собой, как только выпаривается растворитель (обычно через 1 - 2 минуты). Если присоединение поверхностей друг к другу было преждевременно, то силы

ИП Голубцов Б.Е. Официальный Дистрибьютор **Emmebi International S.p.A. Italy**

Адрес: г. Ростов-на-Дону, РО, Мясниковский район, 1-ый км а/д Ростов-Новошахтинск, строение 3/14

Телефон/факс: (863) 223-23-30, тел.: (863) 223-23-40, 223-23-50; e-mail: ammodis2000@gmail.com

склеивания будет недостаточно и на поверхности могут образоваться пузырьки или другие дефекты.

Убедитесь, что температура окружающей среды и материалов, по крайней мере 10 - 15 °С

Также необходимо контролировать уровень влажности (<80%).

Легко воспламеняется, избегать контакта с открытым огнем и искрами.

Место работы должно быть хорошо проветриваемым.

После длительного периода хранения, желательно перемешивать клей перед использованием.

Всегда проверяйте адгезию новых материалов или материалов, которые хранились в течение длительного времени, после длительного хранения клея или материалов. Для очистки рабочих инструментов и контейнеров, используйте нитро или синтетический разбавитель, или скипидар.

## **Хранение**

При хранении клея в герметично закрытой оригинальной упаковке и сухом, прохладном месте при температуре (15 – 20 °С), его стабильность сохраняется в течение 6 месяцев.

## **Упаковка**

15 кг. и по запросу.

## **Информация по безопасности**

Запросить информацию по безопасности продукта перед использованием.

Все технические данные в этой характеристике являются результатом тщательных экспериментов в лабораториях EMMEBI, в специальных условиях, чем подтверждает свое качество. Но в связи с различными факторами окружающей среды, которые могут повлиять на эксперименты, данные не могут быть гарантированы.

**ИП Голубцов Б.Е. Официальный Дистрибьютор Emmebi International S.p.A. Italy**

**Адрес:** г. Ростов-на-Дону, РО, Мясниковский район, 1-ый км а/д Ростов-Новошахтинск, строение 3/14

**Телефон/факс:** (863) 223-23-30, тел.: (863) 223-23-40, 223-23-50; **e-mail:** ammodis2000@gmail.com

