

-Техническая характеристика-

Kountact MB-339/R

Общие характеристики

Kountact MB-339/R – это специальный синтетический клей для поперечного соединения для ответственного склеивания.

Готов к использованию, для разных целей. Он рекомендуется для эффективного склеивания большого количества материалов, таких, как древесина и ее побочных продуктов, пластикового ламината, металлов и сплавов, цемента, стекла, агломератов, кожи, пластика, полиуретановых изделий.

Область применения

Kountact MB-339/R используется в деревообрабатывающей промышленности для склеивания рам, зеркал, фриз и орнаментов, в том числе из твердой пластмассы, окрашенных поверхностей или меламиновой бумаги, без предварительной шлифовки наждачной бумагой.

Характеристики

- | | |
|--------------------------------|--|
| - Основа: | гидро-отверждающий раствор синтетических смол в органических растворителях |
| - Цвет: | коричневый |
| - Характеристики сухой пленки: | прозрачная, слегка желтоватая, гибкая |
| - Вязкость при 20 ° C: | 3,000 ± 1,000 мПа |

Условия применения

- | | |
|---|---------------|
| - Рабочее время при 20 ° C и 50% отн.влаж.
150 гр/м ² на сухой не пористой поверхности: | 10 минут |
| - Время сцепления при 20 ° C и отн. влажности 50%: | 30 - 60 минут |
| - Полная эксплуатация примерно через: | 24 - 36 часов |
| - Расход клея: около 100 - 200 гр/м² , в зависимости от уровня абсорбции у поверхности и прочности материалов. Этого достаточно, чтобы нанести клей только на одну из поверхностей, которые необходимо склеить. | |
| - Давление: минимум 0,500 кг / см ² . Во избежание дефектов при склеивании, необходимо, чтобы давление было постоянное и равномерное | |
- KountactMB-339/R также продается в маленьких бутылках по 0,5 кг с дозирующей пробкой для прямого применения. Материалы, которые необходимо склеить, должны быть очищены от смазки и силикона.

Полезные советы для применения

Склеенные детали Kountact MB-339/R устойчивы к воде, позволяет склеить широкий диапазон материалов с сильным клеевым соединением. Kountact MB-339/R термо-стабильный от -20 ° C до + 100 ° C
Kountact MB-339/R затвердевает при наличии влаги: поэтому, хранить Kountact MB-339/R необходимо в герметично закрытой и сухой упаковке, при умеренных условиях окружающей среды. В таких условиях продукт

Emmebi International S.p.A.

Адрес: г. Ростов-на-Дону, РО, Мясниковский район, 1-ый км а/д Ростов-Новошахтинск, строение 3/14

Телефон/факс: (863) 223-23-30, тел.: (863) 223-23-40, 223-23-50; e-mail: golubtsov@lack.ru

хранится не менее 6 месяцев.

Желательно использовать защитные перчатки, чтобы избежать контакта клея с кожей.

Хранение

Клей должен храниться в оригинальной, герметично закрытой упаковке, в прохладном, сухом месте и при выполнении условий клей остается стабильным в течение 6 месяцев.

Упаковка

Ведро 20 кг., туба 0,5 кг.

Информация по безопасности

Перед использованием этого продукта, запросите его инструкции по технике безопасности.

Все технические данные в этой характеристике являются результатом тщательных экспериментов в лабораториях EMMEBI, в специальных условиях, чем подтверждает свое качество. Но в связи с различными факторами окружающей среды, которые могут повлиять на эксперименты, данные не могут быть гарантированы.

Emmebi International S.p.A.

Адрес: г. Ростов-на-Дону, РО, Мясниковский район, 1-ый км а/д Ростов-Новошахтинск, строение 3/14

Телефон/факс: (863) 223-23-30, тел.: (863) 223-23-40, 223-23-50; e-mail: golubtsov@lack.ru