

- Техническая характеристика -

POLYBOND 3082

Общие характеристики

Клей расплав для приклеивания ПВХ кромки, шпона, пропитанной бумаги, ручной кромочной-машиной. Polybond 3082 характеризуется низкой вязкостью, что позволяет получить склеенные поверхности, с средним термическим сопротивлением.

Область применения

Polybond 3082 используется для приклеивания на криволинейные детали ручной кромочной машиной ПВХ и АБС кромок, бумаги пропитанной синтетическими смолами.

Технические характеристики

- Основа:	ЭВА-сополимер
- Форма:	гранулы
- Цвет:	нейтральный, прозрачный
- Вязкость по Брукфильду, RVT-S.28-10 грм при 180 °С:	16.000 ± 5000 мПас
- Точка размягчения (кольцо и мяч ASTM E28 / М):	82 ± 3 °С

Условия использования

- Температура при нанесении валиком:	140 - 160 °С
- Скорость движения поверхностей:	2 - 20 м/мин
- Расход клея:	150 - 250 гр/м ² .

Полезные советы для использования

Наносить клей на поверхность равномерным слоем.

При склеивании пористых поверхностей расход клея необходимо увеличить.

Давление должно быть равномерно распределено. Недостаточное давление, вызывает не равномерное приклеивание.

При необходимости длительных остановок оборудования, необходимо снизить температуру клея до 30 - 40 °С, чтобы предотвратить изменения, которые могут ухудшить адгезию.

Проверяйте температуру при нанесении валиком, чтобы она соответствовала значению, которое указано на машине термометра. Различия в температуре, ниже или выше, может повлиять на склеивание поверхностей.

Необходимо проводить контроль качества склеивания. Если используются новые материалы, то желательно, провести предварительные тестирование, прежде чем приступить к непрерывному производству.

Минимальная температура материалов, которые необходимо склеить, не должна быть ниже 18 - 20 °С, а влажность от 8 до 12%. Особое внимание должно быть уделено при работе с клеем в холодное время года.

Хранение

12 месяцев при хранении в оригинальной упаковке и сухом прохладном месте.

Emmebi International S.p.A.

Адрес: г. Ростов-на-Дону, РО, Мясниковский район, 1-ый км а/д Ростов-Новошахтинск, строение 3/14

Телефон/факс: (863) 223-23-30, тел.: (863) 223-23-40, 223-23-50; e-mail: golubtsov@lack.ru

Информация по безопасности

Запросить информацию о безопасности продукта перед использованием.

Упаковка

25 кг бумажные мешки.

Все технические данные в этой характеристике являются результатом тщательных экспериментов в лабораториях ЕММЕБИ, в специальных условиях, чем подтверждает свое качество. Но в связи с различными факторами окружающей среды, которые могут повлиять на эксперименты, данные не могут быть гарантированы.

Emmebi International S.p.A.

Адрес: г. Ростов-на-Дону, РО, Мясниковский район, 1-ый км а/д Ростов-Новошахтинск, строение 3/14

Телефон/факс: (863) 223-23-30, тел.: (863) 223-23-40, 223-23-50; e-mail: golubtsov@lack.ru

