

- Техническая характеристика -

POLYBOND 4045

Общие характеристики

Клей расплав, имеющий сбалансированные характеристики применения. Характеризуется средней вязкостью и универсальностью применения, может быть использован в качестве клея для общих целей.

Область применения

Polybond 4045 используется для автоматических кромка облицовочных машин, для склеивания блоков, пропитанной бумаги, кромок из пластмасс и т.д.

Характеристики

- Основание:	ЭВА - сополимер
- Форма:	гранулы
- Цвет:	нейтральный – белый – коричневый орех
- Вязкость по Брукфильду при 200 °С:	90.000 ± 10.000 мПас
- Вязкость по Брукфильду при 220 °С:	60.000 ± 10.000 мПас
- Точка размягчения (кольцо и шар ASTM E28 / М)	108 °С ± 4 °С

Условия использования

- Рабочая температура при использовании валика:	200 - 220 °С
- Расход клея:	150 - 250 гр/м ²
- Скорость подачи клея:	10 - 50 м/мин.

Полезные советы для использования

Наносить клей на поверхность равномерным слоем.

При склеивании пористых поверхностей расход клея необходимо увеличить.

Давление должно быть равномерно распределено. Недостаточное давление вызывает некачественное соединение.

При необходимости длительных остановок оборудования, необходимо снизить температуру клея до 30 - 40 °С, чтобы предотвратить изменения, которые могут ухудшить адгезию.

Проверяйте температуру при нанесении валиком, убедитесь что она соответствует значению, которое указано на машине термометра. Различия в температуре, ниже или выше, может повлиять на склеивание поверхностей.

Довольно часто, необходимо проводить контроль качества склеивания. Если используются новые материалы, то желательно, провести предварительное тестирование, прежде чем приступить к непрерывному производству.

Минимальная температура материалов, которые необходимо склеить, не должна быть ниже 18 - 20 °С, а влажность древесины от 8 до 12%. Особое внимание необходимо уделить при работе с клеем в холодное время года.

Для склеивания краев ламината и листовых пород, желательно использовать наш **PREPARATORE KA**. Перед склеиванием Polybond 4045 необходимо, чтобы полностью испарился растворитель, который в нем содержится.

Emmebi International S.p.A.

Адрес: г. Ростов-на-Дону, РО, Мясниковский район, 1-ый км а/д Ростов-Новошахтинск, строение 3/14

Телефон/факс: (863) 223-23-30, тел.: (863) 223-23-40, 223-23-50; e-mail: golubtsov@lack.ru

Хранение

Polybond 4045 стабилен в течении 12 месяцев при хранении в оригинальной упаковке и сухом прохладном месте.

Информация по безопасности

Запросить информацию о безопасности продукта перед использованием..

Упаковка

25 кг бумажные мешки.

Все технические данные в этой характеристике являются результатом тщательных экспериментов в лабораториях ЕММЕВИ, в специальных условиях, чем подтверждает свое качество. Но в связи с различными факторами окружающей среды, которые могут повлиять на эксперименты, данные не могут быть гарантированы.

Emmebi International S.p.A.

Адрес: г. Ростов-на-Дону, РО, Мясниковский район, 1-ый км а/д Ростов-Новошахтинск, строение 3/14

Телефон/факс: (863) 223-23-30, тел.: (863) 223-23-40, 223-23-50; e-mail: golubtsov@lack.ru

