

## - Техническая характеристика -

# POLYBOND 5030/M4

### Общие характеристики

Клей расплав для деревянной промышленности, с прозрачной пленкой.

Этот клей характеризуется высоким уровнем практической эффективности и адгезионной универсальностью, что позволяет получить тонкий клеевой шов.

Идеально подходит для изгибов и софт форминга. Мало-образующий нити.

### Область применения

Используется для автоматических кромкооблицовочных станков и установок для склеивания всех видов кромок из ПВХ, АБС, полистирола, пропитанных меламин бумаг, кромок из дерева и ее побочных продуктов.

### Характеристики

- Основа:	ЭВА-сополимер
- Форма:	гранулы
- Цвет:	натуральный (желто-прозрачный, после застывания)
- Вязкость по Брукфильду RVT-S.28-5 rpm	180 ° C: 60.000 ± 10.000 мПас
- Вязкость по Брукфильду RVT-S.28-5 rpm	200 ° C: 45.000 ± 10.000 мПас
- Вязкость по Брукфильду RVT-S.28-5 rpm	220 ° C: 30.000 ± 10.000 мПас
- Точка размягчения (кольцо и шар ASTM E / 28):	106 ± 3 ° C
- Плотность:	~1.05 гр./см <sup>3</sup>

### Условия применения

- Рабочая температура при нанесении валиком:	180 - 210 °C
- Расход клея:	150 - 250 гр/м <sup>2</sup>
- Скорость подачи:	10 - 40 м/мин.

### Полезные советы для использования

Наносить клей на поверхность равномерным слоем.

При склеивании пористых поверхностей расход клея необходимо увеличить.

Давление должно быть равномерно распределено. Недостаточное давление, вызывает не равномерное приклеивание.

При необходимости длительных остановок оборудования, необходимо снизить температуру клея до 30 - 40 ° C, чтобы предотвратить изменения, которые могут ухудшить адгезию.

Проверяйте температуру при нанесении валиком, чтобы она соответствовала значению, которое указано на машине термометра. Различия в температуре, ниже или выше, может повлиять на склеивание поверхностей.

Необходимо проводить контроль качества склеивания. Если используются новые материалы, то желательно, провести предварительные тестирование, прежде чем приступить к непрерывному производству.

Минимальная температура материалов, которые необходимо склеить, не должна быть ниже 18 - 20 ° C, а

ИП Голубцов Б.Е. Официальный Дистрибьютор **Emmebi International S.p.A. Italy**

Адрес: г. Ростов-на-Дону, РО, Мясниковский район, 1-ый км а/д Ростов-Новошахтинск, строение 3/14

Телефон/факс: (863) 223-23-30, тел.: (863) 223-23-40, 223-23-50; e-mail: [ammodis2000@gmail.com](mailto:ammodis2000@gmail.com)

влажность от 8 до 12%. Особое внимание должно быть уделено при работе с клеем в холодное время года.

### **Хранение**

12 месяцев при хранении в оригинальной упаковке и сухом прохладном месте.

### **Информация по безопасности**

Запросить информацию о безопасности продукта перед использованием.

### **Упаковка**

25 кг бумажные мешки.

Все технические данные в этой характеристике являются результатом тщательных экспериментов в лабораториях ЕММЕВИ, в специальных условиях, чем подтверждает свое качество. Но в связи с различными факторами окружающей среды, которые могут повлиять на эксперименты, данные не могут быть гарантированы.

**ИП Голубцов Б.Е. Официальный Дистрибьютор Emmebi International S.p.A. Italy**

**Адрес:** г. Ростов-на-Дону, РО, Мясниковский район, 1-ый км а/д Ростов-Новошахтинск, строение 3/14

**Телефон/факс:** (863) 223-23-30, тел.: (863) 223-23-40, 223-23-50; **e-mail:** [ammodis2000@gmail.com](mailto:ammodis2000@gmail.com)

