

- Техническая характеристика -

POLYBOND 6563

Общие характеристики

Клей расплав подходит для приклеивания пропитанной бумаги на древесину или материалов на основе древесины.

Характеризуется средним временем приклеивания и низкой вязкостью.

Область применения

Высокое качество клея расплава позволят использовать его для профилей и рам из цельного дерева, МДФ, многослойного дерева и любой другой подобной основы материалов, используется для пропитанной бумаги средне-низкой массы различных типов, станком Friz; Barberan; Dusphol; Vikain и похожим оборудованием.

Характеристики

- Основа:	ЭВА
- Форма:	гранулы
- Цвет:	нейтральный
- Вязкость по Брукфильду, RVT-S.28-10 rpm 180 °C:	7.000 ± 2.000 мПас

Условия использования

- Рабочая температура при использовании валика:	160 - 190 °C
- Расход клея:	120 - 170 гр/м ²
- Скорость подачи:	15 - 30 м/мин.
- Температура материалов и окружающей среды:	18 - 20 °C
- Влажности древесины:	8 - 10%

Полезные советы для использования

Наносить клей на поверхность равномерным слоем.

При склеивании пористых поверхностей расход клея необходимо увеличить.

Давление должно быть равномерно распределено. Недостаточное давление, вызывает неравномерное приклеивание.

При необходимости длительных остановок оборудования, необходимо снизить температуру клея до 30 - 40 °C, чтобы предотвратить изменения, которые могут ухудшить адгезию.

Проверяйте температуру при нанесении валиком, чтобы она соответствовала значению, которое указано на машине термометра. Различия в температуре, ниже или выше, может повлиять на склеивание поверхностей.

Необходимо проводить контроль качества склеивания. Если используются новые материалы, то желательно, провести предварительные тестирования, прежде чем приступить к непрерывному производству.

Минимальная температура материалов, которые необходимо склеить, не должна быть ниже 18 - 20 °C, а влажность от 8 до 12%. Особое внимание должно быть уделено при работе с клеем в холодное время года.

Emmebi International S.p.A.

Адрес: г. Ростов-на-Дону, РО, Мясниковский район, 1-ый км а/д Ростов-Новошахтинск, строение 3/14

Телефон/факс: (863) 223-23-30, тел.: (863) 223-23-40, 223-23-50; e-mail: golubtsov@lack.ru

Хранение

12 месяцев при хранении в оригинальной упаковке и сухом прохладном месте.

Информация по безопасности

Запросить информацию о безопасности продукта перед использованием.

Упаковка

25 кг бумажные мешки.

Все технические данные в этой характеристике являются результатом тщательных экспериментов в лабораториях ЕММЕВИ, в специальных условиях, чем подтверждает свое качество. Но в связи с различными факторами окружающей среды, которые могут повлиять на эксперименты, данные не могут быть гарантированы.

Emmebi International S.p.A.

Адрес: г. Ростов-на-Дону, РО, Мясниковский район, 1-ый км а/д Ростов-Новошахтинск, строение 3/14

Телефон/факс: (863) 223-23-30, тел.: (863) 223-23-40, 223-23-50; e-mail: golubtsov@lack.ru

